



MOBIHEL[®]

Proizvedeno v HELIOS Tovarni barv, lakov in umetnih smol Količevo d.o.o.

Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija

T +386 1 722 40 00

F +386 1 722 43 10

E info@helios.si

www.helios.si

INFORMACJA TECHNICZNA

MOBIHEL 2K HS 4:1 kompaktprimer low VOC














Zastosowanie: *równocześnie jako podkład i lakier wstępny do lakierowania karoserii samochodów, stanowiący dobre zabezpieczenie przed korozją.*

Znaczna zawartość substancji suchej stanowi oszczędność materiału w porównaniu z MS (30%) oraz oszczędność czasu (40% -jedna warstwa daje ok. 60μ suchej powłoki)

Pdłoże: - *oszlifowana i oczyszczona blacha stalowa*
- *oszlifowana i oczyszczona warstwa starego lakieru*
- *oszlifowana i oczyszczona ocynkowana blacha*
- *oszlifowana i zaitowana blacha*


Kolor: biały, popielaty i czarny, możliwość mieszania w mieszalniku

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

	MOBIHEL Antysilikonowy środek do czyszczenia low VOC MOBIHEL HYDRO Odtłuszczacz
	MOBIHEL 2K utwardzacz 700 lub MOBIHEL 2K utwardzacz 750 (do stosowania w temp. 5-18°C) 4:1 objętościowo Mieszanka zdatna do użycia: 2h/20°C
	32 – 37 sek. DIN 53211 $\Phi 4$ mm/20°C MOBIHEL 2K rozcieńczalnik 2100 (10%)
	1,6 – 2,0 mm 2-4 barów 1x = 60 μ m 3x = 180 μ m
	10 – 15 min pomiędzy poszczególnymi warstwami 15 – 20 min przed suszeniem w piecu
	Grubość 60 μm: 20°C = 1,5 godz. 60 °C = 20 min Grubość 180 μm: 20°C = 4 –5 godz. 60°C = 30 min
	15 – 20 min
	P 360 – 500
	P 600 – 1200
	MOBIHEL PE kit drobnoziarnisty (wg potrzeby) Wszystkie emalie kryjące z programu MOBIHEL
	2K materiały reagują z wilgocią, dlatego należy uważać, aby wszystkie pojemniki i przybory były absolutnie suche. Nie powinno się pracować w wilgoci względnej przekraczającej 80%
	EU wartość graniczna VOC do tego typu produktów (kategoria II B (c)) w postaci gotowej do aplikacji wynosi 540 g/l. VOC gotowego do użytku wyrobu wynosi 525 g/l
	18 miesięcy

**MOBIHEL®****2K HS 4:1 compactprimer low VOC**

Colour circle



CP 10 = 100% CP 10	10530
CP 11 = 99,5% CP 10 + 0,5% CP 17	
CP 12 = 98,3% CP 10 + 1,7% CP 17	
CP 13 = 96,5% CP 10 + 3,5% CP 17	
CP 14 = 93,0% CP 10 + 7,0% CP 17	17033
CP 15 = 78,0% CP 10 + 22,0% CP 17	
CP 16 = 28,0% CP 10 + 72,0% CP 17	
CP 17 = 100% CP 17	10531

www.mobilhel.si/helios.si/

HELIOF Tovarna barv, lakov in umetnih snovi Kolčeva, d.o.o.
Kolčeva 66, 10200 Domžale, Slovenija
T +386 1 722 40 000 F +386 1 722 40 10 E info@helios.si

HELIOF