



# MOBIHEL<sup>®</sup>

Proizvedeno v HELIOS Tovarni barv, lakov in umetnih smol Količevo d.o.o.

Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija

T +386 1 722 40 00

F +386 1 722 43 10

E [info@helios.si](mailto:info@helios.si)

[www.helios.si](http://www.helios.si)

## INFORMACJA TECHNICZNA

# MOBIHEL 2K HS 4:1 kompaktprimer low VOC WINTER

### **Uporaba:**

jako farba podkładowa i lakier wstępny w jednym wyrobie, o dobrej ochronie antykorozyjnej, do lakierowania karoserii samochodów.

W połączeniu z MOBIHEL 2K utwardzaczem 750 W możliwa aplikacja już w temperaturze +5°C. W letnich miesiącach zalecamy użycie MOBIHEL 2K utwardzacza 700.

Odznacza się szybkim schnięciem na powietrzu: od 1,5 godz. przy grubości 60 µm, do 5 godz. przy grubości 180 µm. Doskonale się szlifuje, dobrze wypełnia rysy i stanowi doskonałe podłoże pod wszelkiego rodzaju powłoki nawierzchniowe.

**Podłoże:** - oszlifowana i oczyszczona blacha stalowa














- oszlifowany i oczyszczony stary lakier

- oszlifowana i oczyszczona ocynkowana blacha

- oszlifowana zaitowana blacha

**Kolor/odcień:** szaropopielaty

**WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!**

	<b>MOBIHEL Antysylikonowy środek do czyszczenia low VOC</b> <b>MOBIHEL HYDRO Odtłuszczacz</b>
	<b>MOBIHEL 2K utwardzacz 750 W (w T aplikacji 5 - 18°C) lubi</b> <b>MOBIHEL 2K utwardzacz 700 (w T aplikacji 18 - 27°C)</b> 4:1 objętościowo Pot life: 1 - 2h/20°C
	23 – 27 sek. DIN 53211 $\Phi$ 4 mm/20°C <b>MOBIHEL 2K rozcieńczalnik 2100 ( 10%)</b>
	1,6 – 2,0 mm 2-4 bar 1x = 60 $\mu$ m 3x = 180 $\mu$ m
	10 – 15 min. od warstwy do warstwy 15 – 30 min. przed suszeniem w piecu
	<b>MOBIHEL 2K utwardzacz 750 W (5 - 18°C)</b> <b>MOBIHEL 2K utwardzacz 700 (18 - 27°C)</b> grubość 60 $\mu$ m = 1,5 godz. grubość 180 $\mu$ m = 3 – 5 godz.
	10 – 15 min
	P 360 – 500
	P 600 – 1200
	<b>MOBIHEL PE kit drobnoziarnisty (wg potrzeby)</b> <b>Wszystkie emalie nawierzchniowe z programu MOBIHEL</b>
	2K materiały reagują z wodą, dlatego wszystkie naczynia i przybory powinny być absolutnie suche. Wyrobu nie należy używać przy wilgoci względnej ponad 80%
	UE wartość graniczna VOC dla tego rodzaju wyrobu (kategoria II B (c)) gotowego do aplikacji wynosi 540 g/l. VOC wyrobu gotowego do użycia wynosi 530/l
	18 miesięcy