



MOBIHEL[®]

Proizvedeno v HELIOS Tovarni barv, lakov in umetnih smol Količevo d.o.o.

Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija

T +386 1 722 40 00

F +386 1 722 43 10

E info@helios.si




www.helios.si

INFORMACJA TECHNICZNA

MOBIHEL 2K utwardzacz 750

Zastosowanie: jako składnik B do utwardzania MOBIHEL 2K lakierów wstępnych w temperaturze aplikacji od 5°C do 18°C.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

	MOBIHEL 2K HS 4:1 kompakt-primer low VOC
	2K materiały reagują z wilgocią, dlatego należy pamiętać, aby wszystkie przybory i naczynia były absolutnie suche. Nie należy pracować przy wilgoci względnej ponad 80%.
	24 miesięcy